

کاتولوگ رزین پرینتر سه بعدی DLP/SLA

Unit / واحد	Description	شرح	Item	ویژگی
-	DLP and SLA LED, Laser and UHP Lamp	پرینترهای لیزری و یا DLP مبتنی بر لامپ LED , UHP	۳D printer compatibility	سازگاری با پرینترها
	۲۵-۲۵ C Dark and low Humidity	دمای اتاق ۲۰ درجه ۲۵ تاریک و رطوبت کم	Storage Conditions	نحوه نگهداری
Month	۱۲	۱۲	Shelf Time	عمر نگهداری
nm	UV ۳۶۵-۴۱۰	ماورا بنفش ۳۶۵ الی ۴۰۵ نانومتر	Light Absorbing	طول موج نور قابل جذب
-	Green	سبز و زرد	Color	رنگ
	Ditax Group	گروه دیتکس	Made By Order	ساخت طبق سفارش
-	Investment Casting for Gold, Silver, Dental PFM Frames	ریخته گری دقیق طلا، نقره، فریم های کروم کبالت PFM دنتال	Application	کاربرد
-	Hard	سخت و چکش پذیر	Hardness	سختی
%	۲	۲	Shrinkage	میزان انقباض حجم بعد از کیور شدن
Dynes/cm	۳۹	۳۹,۰	Surface Tension	کشش سطحی
D	۸۵	۸۵	Shore Hardness	سختی
PSI	۱۰۱۰۰, ۴%	۱۰۱۰۰, ۴% Elongation	Tensile Strength	مقاومت کششی
C	۸۲	۸۲	Glass Transition Temperature	ضریب انتقال شیشه
%	۰,۰۸	۰,۰۸	Water content	میزان آب داخل رزین
Cp	۵۰	۵۰	Viscosity @ ۲۰°C	ویسکوزیته
mg KOH/g	۰,۱۵	۰,۱۵	Acidity	اسیدیته
g/cm³	۱,۱۵	۱,۱۵	Density @ ۲۵°C	چگالی