

کاتولوگ رزین پرینتر سه بعدی DLP/SLA

Unit / واحد	Description	شرح	Item	ویژگی
-	DLP and SLA LED, Laser and UHP Lamp	پرینترهای لیزری و یا DLP مبتنی بر لامپ LED , UHP	3D printer compatibility	سازگاری با پرینترها
	25 -25 C Dark and low Humidity	دمای اتاق ۲۰ درجه ۲۵ تاریک و رطوبت کم	Storage Conditions	نحوه نگهداری
Month	15	15	Shelf Time	عمر نگهداری
nm	UV 365-410	ماورا بنفش ۳۶۵ الی ۴۰۵ نانومتر	Light Absorbing	طول موج نور قابل جذب
-	Yellowish	زرد روشن مایل به کرمی	Color	رنگ
	Ditax Group	گروه دیتکس	Made By Order	ساخت طبق سفارش
کاربرد خارج از دهان فقط برای مشاهده و مدل کردن	Model and Ortho Printing	پرینت مدل کست اسکندر های اینترا اورال و دیچ شونده/ پرینت مدلهای ارتدنسی برای الاینرها/ پرینت قطعات مکانیکی سخت/ فرز پذیر	Application	کاربرد
-	Hard	سخت و چکش پذیر	Hardness	سختی
%	1	1	Shrinkage	میزان انقباض حجم بعد از کیور شدن
Dynes/cm	۷۲	72	Surface Tension	کشش سطحی
D	130	130	Shore Hardness	سختی
PSI	10100, 4%	10100, 4% Elongation	Tensile Strength	مقاومت کششی
C	82	82	Glass Transition Temperature	ضریب انتقال شیشه
%	0.08	0.08	Water content	میزان آب داخل رزین
Cp	80	80	Viscosity @ 20°C	ویسکوزیته
mg KOH/g	0.15	0.15	Acidity	اسیدیته
g/cm3	1.15	1.15	Density @ 25°C	چگالی